

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Институт за технологију нуклеарних | |
| и других минералних сировина с.д. | |
| Техничко решење: ТР 19021 | |
| бр. I-29 | датум 25.04.2010. |
| Франко Д'Елеров 66 пош. факс 011 | |

На основу Правилника о верификацији и валидацији техничко-технолошких решења и процедуре ИП 19 Израда и поступак верификације и валидације техничко-технолошких решења, Научно веће Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина, на седници одржаној 29.04.2010. год., донело је

ОДЛУКУ

Да се резултат истраживачког рада *Модификовање површине неметаличне минералне компоненте БФЈ за производњу хидрауличног везивног средства у грађевинарству*, који је проистекао као резултат рада на Пројекту

ТР 19021

Назив пројектата:

**РАЗВОЈ И ПРИМЕНА МЕХАНОХЕМИЈСКИХ ПОСТУПАКА ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈУ
МИНЕРАЛНОГ ОТПАДА**

аутора:

- др Милана Петров, виши научни сарадник, ИТНМС, Београд,
- мр Радмила Марковић, истраживач сарадник, Институт за бакар Бор,
- Младеновић Љиљане, дипл. инж. тех., Институт за бакар Бор,
- мр Славице Михајловић, истраживач сарадник, ИТНМС, Београд,
- мр Владимира Јовановића, истраживач сарадник, ИТНМС, Београд,
- Вукадиновић Мелине, дипл. инж. геологије, ИТНМС, Београд и
- Ивошевић Бранислава, дипл. инж. рударства, ИТНМС, Београд,

верификује као техничко решење према индикаторима научне компетентности (М83) у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Сл. гласник РС бр. 38/2008), а након усвајања рецензија рецензената др Владана Милошевића, научни сарадник, ИТНМС, Београд и др Љубише Андрић, научни саветник, ИТНМС, Београд.

Доставити:

- руководиоцу Пројекта,
- ауторима,
- архиви НВ.



ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА

Слободан Радосављевић, научни саветник

Број 4/36
12.09.10

Naučno veće Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS)

Beograd
Franša D'Eperea 86

Predmet: Recenzija tehničkog rešenja: "Modifikovanje površine nemetalične mineralne komponente BEJ za proizvodnju hidrauličnog vezivnog sredstva u građevinarstvu".

Tehničko rešenje "Modifikovanje površine nemetalične mineralne komponente BEJ za proizvodnju hidrauličnog vezivnog sredstva u građevinarstvu", autor: Milica Petrović, Vlado Jovanović, Slavica Mihajlović, Radmila Marković, Ljiljana Mladenović Branišlav Ivošević, Melina Vukadinović i Miodraga Gajića, prezentirano je na devet (9) strana u okviru šest (6) poglavija.

U poglavljju 1 - "Predmet" navedeno je da je tehničko rešenje projekt u amanžovanjem njegovih autora u realizaciji projekta finansirana od Ministarstva za nauku i tehnički razvoj Republike Srbije.

U poglavljju 2 - "Fundamentalne osnove tehničkog rešenja" prikazan je kratak predlog tretiranja borske flotacijske jalovine u cilju definisanja optimalnog telimsko-ekonomskog procesa modifikacije površine nemetalične mineralne komponente borske flotacijske jalovine. Pogodnim tretmanom u mlinu mehaničkog ulova povećana se rezistivnost nemetalične mineralne komponente sa mesnim kiselinama, a mogućnost je zadržati veličinu površine čestica približno U poglavlu su prikazani neki svetski rezultati iz oblasti modifikovanja površina kvarca. Istraživanja su sprovedena na način da izraščavaju tretman BEJ bez protečilih stetnih uticaja na životnu sredinu.

U poglavju 3 - "Optimalni parametri tehničkog procesa dobijanja i verifikacija bitno poboljšanog tehničkog postupka" dati su: program ispitivanja, karakterizacija uzoraka, mehaničko-hemski modifikovanje i oblaganje površini način homogenizacije karakteristike prouzroka i momenti za dobijanje jedne tone novog modifikovanog hidrauličnog veziva. Program ispitivanja je obuhvatio mehaničko-hemski ispitivanje i homogenizaciju veziva dve u predloženoj blok šemi. U mlinu hemijskom pravom na mlinu je izazvana promena u molekulskoj strukturi i kristalnoj rešetci nemetalične mineralne komponente BEJ, i time omogućujući njenu modifikaciju. U šemi se vidi da je primje za vezivo potrebno podvrgnuti procesu odvaljivanja i sušenja pre homogenizacije sa aktivnom supstancom. Na kraju procesu novo modifikованo vezivo treba pakovati u vreću od 25 kg.

U poglavju 4 - „Zaključak“ navedeno je da se isveličeni novim tehničkim postupkom u načinu sprovedenih istraživanja vidi sledeće: dobijeni rezultati

može učiniti da se predloženi tehnološki proces može primeniti za preduzeće nemetalične komponente boske flote ijske jafrovine. Koristeći ipak navedeni tehnološki operacije omogućava metanol BiJ bez praćenja otevratnog uticaja na životnu sredinu.

Zaključak i predlog

Predloženo tehničko rešenje predstavlja rezultat naučnoistraživačke radnje navedenih autora, koji je verzifikovan kroz prihvacene izveštaje u realizaciji projekata Ministarstva za znanu i tehnološki razvoj Republike Srbije i objavljene i sačuvane učne radove.

Izkušnja dokumentacija tehničkog rešenja pripremljenu je u skladu sa "Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata, koji je donio Nacionalni svet za znanu i tehnološki razvoj (Sl. glasnik RS, br. 38/08). Date su potrebne informacije o oblasti na koju se tehničko rešenje odnosi i koji se problem njegovom primenom rešava, sa osvrtom na stvarne teškoće problema u svetu.

Imaajući u vidu kvalitet predloženog tehničkog rešenja: Modifikovanje površine nemetalične mineralne komponente BiJ za proizvodnju hidrauličnog vezivnog sredstva u gradjevinarstvu, predlažem Naučnom vеću ITNMS da ga verzifikuje i svestra u kategoriju kao što su predložili autori: M&L, bilo proboljan nov izpravljeni postupak.

Bogomil, 12.04.2010.god.

Rucenjem:


Prof. Dr. Ljubisa Andrić, pomoćni savetnik,
ITNMS, Beograd

9/76

12. 04. 86.

Naučno veće Instituta za tehnologiju mukobarnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMIS)

Bengrad

Pratka D'Eperca 86

Predmet: Recenzija tehničkog rešenja: "Modifikovanje površine nemetalične mineralne komponente BEJ za proizvodnju hidrauličnog vezivnog sredstva u građevinarstvu".

Tehničko rešenje: "Modifikovanje površine nemetalične mineralne komponente BEJ za proizvodnju hidrauličnog vezivnog sredstva u građevinarstvu" autorâ Milivoj Bošković, Vlade Jovanović, Slavice Mihajlović, Ratnije Vanković, Ljiljane Mladenović, Blaženka Ivanićević, Miljana Vučaklinović i Miodraga Čačića, prezentovano je na devet poglavlja i odvjeli seši (6) poglavija.

U poglavlju 1 - "Predmet" navedeno je da je tehničko rešenje primenjivo na razvojni period rada u realizaciji projekta finansiranog od Ministarstva za nauku i tehnologiju razine Republike Srbije.

U poglavlju 2 - "Fundamentalne osnove tehničkog rešenja" prikazan je statul, nečekan izvještaj horde hranjive jalovine u cilju definisanja optimiziranog tehnološkog procesa modifikacije površine nemetalične mineralne komponente horde hranjive jalovine. Pogodnom tretmanom u mlinu mehaničkih vremena se vezativnost nemetalične mineralne komponente sa masama kiselinama, a modifikacija se radi od veličine površine čvrstog čestica punioča. U poglavlju su prikazani neki svojstva i oblasti modifikovanja površina kvarca. Istraživanja su sprovedena na mlinu da omogućuju novim BEJ bez pratećih štetnih uticaja na životnu sredinu.

U poglavlju 3 - "Optimalni parametri tehnološkog procesa dolijanja i vezivanje bitno poboljšajući tehnološki postupak" dati su programi ispitivanja karakterizacija uzorka, mehaničko modifikovanje i oblaganje površine horde hranjive jalovine karakteristike proizvoda i normativi za dolijanje jedne torbe novog modifikovanog hidrauličnog veziva. Program ispitivanja je obuhvatio mehanički tretman i homogenizaciju veziva date u predloženoj blok skem. U mehaničkom procesu cilj mlinu je ozujav, prontene u molekulskoj strukturi i kristalnoj rešeto nemetalične mineralne komponente BEJ i time omogućiti njegovu modifikaciju. U seši se vidi da je primor za vezivo potrebno podvignuti procesi odvodnjavanja i sastavljanje pojedinoznačajke sa aktivnom supstancom. Na kraju procesi novog modifikovanog veziva su pakovati u vreću od 25 kg.

U poglavlju 4 - "Zaključak" navedeno je da se ovlačavaju novim tehnološkim postupcima a na osnovu sprovedenih istraživanja vidljivi slijedeći dobijeni rezultati

omogućuju da se predloženi tehnički proces može primeniti za preradu nemetalične komponente borske flotacijske pilavine. Kombinacija navedenih tehničkih operacija omogućava tretman BEJ bez pratećih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Zaključak i predlog

Predloženo tehničko rešenje predstavlja rezultat načinostraživačkog rada navedenih autora, koji je verifikovan kroz prihvaćene izveštaje o realizaciji projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i objavljene i saopštene na temelju raspone.

Tehnička dokumentacija tehničkog rešenja pripremljena je u skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja i kvonitativnom iskazivanju načinostraživačkih rezultata, koji je donio Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj (Sl. Glasnik RS, br. 38/08). Date su potrebne informacije o oblasti na kojoj se tehničko rešenje odnosi i koji se problem njegovom primenom rešava, sa osvrtom na starije rešenosti problema u svetu.

Imajući u vidu kvalitet predloženog tehničkog rešenja – Modifikovanje površine nemetalične mineralne komponente BEJ za proizvodnju hidrauličnog vozivnog sredstva u građevinarstvu, predlažem Naučnom vеcu ITNMS da ga verifikuje uvrsta u kategoriju kao što su predložili autori M84, bitnu poboljšanjem tehničkih posputnika.

Bela crkva, 17.01.2010.god.

Rečenec:


dr. Vladan Milošević, naučni stručnjak
ITNMS, Beograd



INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA

TEHNIČKO RAZVOJNO REŠENJE

**Modifikovanje površine nemetalične mineralne komponente
BFJ za proizvodnju hidrauličnog vezivnog sredstva u
gradevinarstvu**

M 84 – NOV NAČIN UPOTREBE POSTOJEĆEG PROIZVODA (BITNO
POBOLJŠANI POSTOJEĆI PROIZVOD I TEHNOLOGIJE)

Autori:

Dr Milan M. Petrov, dipl.ing.rud.
Mr Radmila Marković, dipl.ing.teh
Ljiljana Mladenović, dipl.ing.teh
Mr Slavica Mihajlović, dipl.ing.rud
Mr Vladimir Jovanović, dipl.ing.rud
Melina Vukadinović, dipl.ing.geol.
Branislav Ivošević, dipl.ing.rud
Miodrag Gajić, dipl.ing.rud

2010

| SADRŽAJ : | strana |
|--|--------|
| 1. PREDMET | 3 |
| 2. FUNDAMENTALNE OSNOVE TEHNOLOŠKOG REŠENJA..... | 3 |
| 2.1.Adsorpcija površine minerala kvarca (literaturni podaci)..... | 4 |
| 2.1.1. Suv postupak mehaničkog aktiviranja (literaturni podaci)..... | 5 |
| 2.2. Mchano-hemijsko modifikovanja površina minerala na povišenoj temperaturi sa reagensima..... | 5 |
| 3. OPTIMALNI PARAMETRI TEHNOLOŠKOG PROCESA DOBIJANJA I VERIFIKACIJE MODIFIKOVANOG HIDRAULIČNOG VEZIVNOG SREDSTVA IZ B.F.J..... | 6 |
| 3.1. Program ispitivanja..... | 6 |
| 3.2. Mehano-hemijsko modifikovanje i oblaganje..... | 6 |
| 3.3. Karakterizacija uzorka..... | 6 |
| 3.3.1. Fizičke karakteristike nemetalične mineralne komponente B.F.J..... | 7 |
| 3.3.2. Mineraloška analiza nemetalične mineralne komponente B.F.J..... | 7 |
| 3.4.Homogenizaciju nemetalične mineralne komponente sa portland cementom..... | 8 |
| 3.5.Karakteristike hidrauličnog keramičkog veziva..... | 8 |
| 4. ZAKLJUČAK..... | 8 |
| 5. LITERATURA..... | 9 |
| 6. PRILOZI..... | 9 |

I.PREDMET

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), Beograd u okviru projekta TR 19021, period 2008-2010 u oblasti materijali i hemijske tehnologije, čiju realizaciju finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao rezultat teme „*Oblaganje silikatne komponente B.F.J. za dobijanje hidratisanog keramičkog veziva*”, razvio je *bitno poboljšanu postojeću tehnologiju*, do koncepcije tehničko-tehnološkog rešenja:

„Modifikovanje površine nemetalične mineralne komponente BFJ za proizvodnju hidrauličnog vezivnog sredstva u gradevinarstvu”

Osnov za izradu ovog Tehničkog rešenja je Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata kojim je u Kriterijumima za određivanje kategorije naučnih publikacija (Prilogom 2) definisan postupak dokumentovanja i verifikacije Tehničkih rešenja (M80).

Predloženi tehnološki proces predstavlja novi način prerađe borske flotacijske jalovine iz kategorije „Bitno poboljšani postojeći proizvod i tehnologije“, M84

2. FUNDAMENTALNE OSNOVE TEHNOLOŠKOG REŠENJA

Fino mlevenje u rudarstvu vrši se u cilju potpunog oslobođanja minerala iz prirodnih sraslaca nakon čega treba primeniti proces koncentrisanja korisne komponente. U zavisnosti od genetskih osobina rude, a takođe i tehnoekonomskih faktora za dostizanje definisanog cilja primenjuju se različiti režimi mlevenja. Za fino mlevenje u cilindričnom mlinu sa kuglama koje je primenjeno u flotaciji obojenih metala u Boru najefektivniji je kaskadni režim mlevenja, odnosno mlevenje pod dejstvom udara i smicanja. Nakon koncentracije metaličnih minerala, uglavnom mineraла bakra, pirit i silikatni minerali borske flotacijske jalovine odlagani su u jalovištu. U kompleksnoj valorizaciji borske flotacijske jalovine polazi se od pomenute sirovine i nakon flotacijske koncentracije sulfidnih minerala, uglavnom prita što je predmet tehnološkog rešenja „Tehnološki postupak prerađe mehanohemijski aktiviranog pirita borske flotacijske jalovine”, ostaju silikati koji su predmet istraživanja tehnološkog rešenja „Modifikovanje površine nemetalične mineralne komponente B.F.J. za proizvodnju hidrauličnog vezivnog sredstva u gradevinarstvu”.

Fino mlevenje osim procesa oslobođanja primenjuje se i u procesu postizanja mehano-hemijskih efekata i poboljšanja mehano-hemijskih karakteristika sirovine. Pri postizanju mehano-hemijskih efekata bolje karakteristike od običnog cilindričnog mlinu sa kuglama daje takozvani planetarni mlin sa većom aktivnom silom usled većeg ubrzanja od „g“ i širokom primenljivošću u aktiviranju minerala. Razumljivo je da se kod planetarnih mlinova javlja veći intenzitet mehano-hemijskih promena na površini i u tankom pripovršinskom sloju mineralnih zrna zbog dejstvom centrifugalnog ubrzanja „a“ koje je deset do sto puta više od gravitacionog ubrzanja „g“.

Nakon adsorpcije stearinske kiseline na površini minerala modifikovana sirovina je pripremljena da se homogenizuje sa portland cementom što predstavlja novo hidraulično vezivo za keramičke materijale. Poboljšanje osobina ovog novog hidrauličnog veziva za keramičke materijale odnosi se na njegovu plastičnost.

2.1. Adsorpcija površine minerala kvarca (literaturni podaci)

Rezultati mlevenja kvarca u cilindričnom i planetarnom mlinu dovode do različitih energetskih stanja površina pri bliskoj krajnjoj krupnoći. Proizvodi mlevenja u planetarnom mlinu imaju veći broj paramagnetskih centara na jedinicu površine, odnosno što je veća intenzivnost mehaničkog dejstva to je bolja defektost površinske strukture minerala. Takvo stanje doprinosi povećanju sorpcionih sposobnosti jedinice površine prema organskim materijalima.

Interesantni su podaci o adsorpciji oleinskih kiselina na površini kvarca, dobijenih u dva režima mlevenja [1]. Mleveni kvarc mase 1 grama pomoću mehaničke mešalice kontaktirao je emulziju oleinske kiseline koncentracije 60 mg/l i pH 6,7 tokom vremenskog intervala dužine 5 minuta pri odnosu Č:T=1:250. Odvajanje čvrste od tečne faze vršeno je pomoću centrifuge. Sadržaj ostatka kiseline u vodi određivan je fotokolorimetrijskom metodom. Sa smanjenjem krupnoće frakcija dolazi do porasta sorpcije reagensa na jedinicu mase probe nezavisno od režima mlevenja, ali pri preračunavanju sorpcije na jedinicu površine primećujemo obrnut slučaj tabela 1. Ukoliko je viša disperznost kvarca u posmatranom dijapazonu krupnoće, to je niža sorpciona aktivnost jedinice površine, odnosno na površini krupnijih čestica lepi se veća količina reagensa.

Tabela 1. Sorpcija oleinske kiseline na kvarcu različite krupnoće

| Režim mlevenja | Krupnoća frakcija, μm | Povećanje specifične površine m^2/g | Srednji prečnik zrna μm | Odnos mikronačinosti | Sadržaj amorfne faze, % | Sorpcija oleinske kiseline | |
|----------------|----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | mg/g | mg/ m^2 |
| I | <10 | 2,77 | 5 | 0,0002 | 10,5 | 4,75 | 1,72 |
| | 10-20 | 1,47 | 12 | 0,0003 | 11,5 | 2,70 | 1,84 |
| | >20 | 0,95 | 73 | 0,0002 | 10,7 | 2,22 | 2,34 |
| II | <20 | 1,90 | 9 | 0,0001 | 6,1 | 6,90 | 3,63 |
| | 20-40 | 1,05 | 25 | 0,0001 | 7,8 | 4,20 | 3,99 |
| | >40 | 0,34 | 160 | 0,0001 | 3,4 | 2,25 | 6,28 |

Po I režimu proba je obradivana u cilindričnom mlinu sa kuglama, gde se naprezanje vršilo trenjem i udarom pod dejstvom gravitacione sile. Meljuća tla su silikatne kugle veličine 0,5-1,5 cm.

Po II režimu analogna proba obradivana je u centrifugalnom planetarnom mlinu u udarnom režimu (centrifugalna sila premašuje gravitacionu 50 puta). Vreme mlevenja po režimu I iznosilo je 75 sati, a po režimu II samo 15 minuta. Površina onih klasa koje su dispergovane pri povišenoj intenzivnosti u centrifugalnom planetarnom mlinu apsorbuju znatno veću količinu kiseline u poređenju sa mineralima koji su bili u režimu mlevenja u cilindričnom mlinu sa kuglama.

Konačno, pored uslova dispergovanja sorpciona sposobnost minerala zavisi i od drugih faktora, genetskih osobina, makro i mikroporoznosti, strukturne savršenosti, elektrofizičkih karakteristika, izomorfnih primesa i tome slično, odnosno razlozima koji su u vezi sa nepravilnošću površina. Zato je teško dati jednoznačni uticaj krupnoće na adsorpciona svojstva.

2.1.1. Suv postupak mehaničkog aktiviranja (literaturni podaci)

Poznato je da se pri finom mlevenju u vazdušnoj sredini veličina stanja samlevenosti, odnosno specifična površina može smanjivati prilikom produžavanja vremena. Specifična površina unutar agregata je nedostupna za adsorpciju molekula gasa prilikom određivanja specifične površine.

Prema G.S.Hodakovu, obrazovanju agregata prethoduje plastična deformacija. Eksperimentalno je dokazano, da agregati obrazovani u vibromlini imaju visoku čvrstinu i da ne nestaju time što se izlažu vodi ili ukoliko se rastrljavaju u posudi sa vodom, ali se raspadaju prilikom kratkotrajnog (10–40 sekundi) mlevenja u mlinu u tečnoj sredini a što se može dokazati povećanjem specifične površine nekoliko puta što je prikazano u tabeli 2.

Tabela 2. Specifična površina kvarca, mlevenog u planetarnom mlinu

| Vreme mlevenja min | Specifična površina, m^2/g | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| | Posle mlevenja | Posle dezintegracije |
| 2 | 3,6 | 9,4 |
| 5 | 7,7 | 13,4 |
| 10 | 8,1 | 17,1 |
| 20 | 12,1 | 19,1 |

Efekti dezagregacije su povratni, tako da suvo mleveni proizvodi nakon dezagregacije u vodenoj sredini posle prvog mlevenja bivaju ponovo agregirani. Na taj način fizičko-hemijska svojstva finomlevenih minerala na prvi pogled sklonih ka obrazovanju agregata veoma mnogo i suštinski utiču na rezultate merenja specifične površine.

Kvarena sirovina u procesu amorfizacije takođe često prelazi u rendgenoamorfnu formu, o čemu svedoči proširenje interferencijskih linija i slabljenje integralnih intenziteta. Treba обратити пажњу на образовање слободних валентних веза и припрему за стварање слободних радикала на површини.

2.2. Mehano-hemijsko modifikovanja površina minerala na povišenoj temperaturi sa reagensima

ITNMS-a već duži niz godina ima rezultate u vidu objavljenih radova na mehano-hemijskom aktiviranju mineralnih sirovina na povišenim temperaturama, a koje sprovode veći broj istraživača sa različitim aspekata istraživačkih ideja. Ovakav postupak mehano-hemijskog aktiviranja ima specifičnosti koje se ogledaju u tome da se njima omogućavaju veći stepen adsorpcije reagenasa na površini novonastalih mineralnih jedinica, odnosno oblaganje nastalih mineralnih zrna. Postupak se vrši u uređajima za mehano-hemijsku aktivaciju u vazdušnoj sredini. Dokazano je da se ovim putem vrši fizisorpcija i hemisorpcija na mineralnim površinama i da se odvija u monosloju i/ili u više slojeva. Matematičko modeliranje procesa mehano-hemijskih sinteza i uspostavljanje relevantnih odnosa između mehaničke, topotne i hemijske energije kao i uticaj mehaničke energije na mehanizam hemijskih reakcija u čvrstoj fazi biće predmet narednih istraživanja.

3. OPTIMALNI PARAMETRI TEHNOLOŠKOG PROCESA DOBIJANJA I VERIFIKACIJE MODIFIKOVANOG HIDRAULIČNOG VEZIVNOG SREDSTVA IZ B.F.J

3.1. Program ispitivanja

Program ispitivanja obuhvatio je sledeće faze:

- Formiranje reprezentativnog uzorka iz otoka kolektivnog flotiranja pirita odnosno nemetalične mineralne komponente.
- Definisanje relevantnih karakteristika modifikovanja nemetalične mineralne komponente kao punioca hidrauličnog keramičkog veziva.
- Definisanje parametara procesa dobijanja modifikovanog hidrauličnog keramičkog veziva.

3.2. Mehano-hemijsko modifikovanje i oblaganje

Najnoviji pravci razvoja industrije neorganskih veziva usmereni su ka sve većoj primeni površinski modifikovanog punioca radi dobijanja veziva sa odličnim reološkim osobinama. Površinska modifikacija neorganskih veziva obuhvata, između ostalog, i tretman sa višim masnim kiselinama (najčešće sa stearinskom kiselinom), čime se dobija hidrofobni monosloj organske komponente na površini minerala punioca veziva. Monosloj organskih materijala na modifikovanim površinama poboljšava reološka svojstva neorganskih veziva u fazi očvršćavanja zato što voda koja se dodaje da bi vezala cement nema dovoljno energije da istaloži novonastali kompleks već se nalazi disperzno raspoređena unutar veziva. Modifikovano vezivno sredstvo ima duži period vezivanja jer je vodi potrebno više vremena da dospe do čestica cementa, ali je veza kvalitetnija u odnosu na obična keramička veziva jer ne postoji segregacija cementa u donjim delovima vezivne paste. Postupak mehano-hemijskog tretmana u cilju što bolje adsorpcije reagensa i time modifikacije površine vršen je u laboratorijskom vibro mlinu „Humbolt“. Mlin ima radnu temperaturu oko 340 K kada radi u kontinuitetu. Mlin može da ostvari rad dispergovanja u visini $7.3 \times 10^5 \text{ KJmol}^{-1}$. Stepen prenosa mehaničkog rada u toplotu je oko 10 % pa sledi zaključak da je usled dispergovanja moguće ostvariti rad na tretiranom uzorku od 730 KJmol^{-1} .

3.3. Karakterizacija uzorka

Na adekvatno pripremljenim uzorcima nemetalične mineralne komponente BFJ utvrđene su sledeće fizičke karakteristike: specifična težina, granulometrijski sastav, nasipna masa kao i hemijski sastav i to u laboratorijsama Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor. Mineraloški sastav urađen je samo za netretiranu nemetaličnu mineralnu komponentu B.F.J. u ITNMS - Beograd.

Za određivanje nasipne mase nemetalične mineralne komponente BFJ korišćena je VMK(Validna metoda kuće)-*Određivanje nasipne mase uzorka (E.6.11:2007)*. Metoda podrazumeva određivanje mase slobodno nasutog uzorka, bez sabijanja, u sudu poznate zapremine V i mase m.

Određivanje specifične težine nemetalične mineralne komponente B.F.J. vršeno je u staklenom sudu-piknometru. Merenje je vršeno u destilovanoj vodi, po standardnom postupku.

3.3.1. Fizičke karakteristike nemetalične mineralne komponente B.F.J.

Fizičke karakteristike nemetalične mineralne komponente B.F.J. i mehano-hemijski tretiranih uzoraka prikazane su u Tabeli 3:

Tabela 3: Specifična težina i nasipna masa nemetalične mineralne komponente B.F.J."

| Opis | Oznaka uzorka | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Netretirana nemetalična mineralna komponenta BFJ | B.F.J. 4%* | B.F.J. 3%* | B.F.J. 2%* | B.F.J. 1%** |
| Specifična težina, kg/m ³ | 2980 | 2820 | 2700 | 2600 | 2500 |
| Nasipna masa, kg/m ³ | 1273 | 1233 | 1032 | 1082 | 833 |

Napomena:

- Netretirana nemetalična mineralna komponenta B.F.J. – polazni uzorak
- BFJ 4% - mehano-hemijski modifikovana nemetalična mineralna komponenta sa 4% stearinske kiseline
- BFJ 3% - mehano-hemijski modifikovana nemetalična mineralna komponenta sa 3% stearinske kiseline
- BFJ 2% - mehano-hemijski modifikovana nemetalična mineralna komponenta sa 2% stearinske kiseline
- BFJ 1%* - mehano-hemijski modifikovana nemetalična mineralna komponenta sa 1% stearinske kiseline.

Tabela 4.: Granulometrijski sastav nemetalične mineralne komponente B.F.J.

| Klasa, µm | Netretirana nemetalična mineralna komponenta B.F.J. | B.F.J. 4%* | B.F.J. 3%* | B.F.J. 2%* | B.F.J. 1%* |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| +106 | 6 | 2 | 0,5 | 11,5 | 2,5 |
| -106+75 | 10 | 4 | 0,5 | 10 | 2,5 |
| -75+53 | 18 | 6 | 1 | 7 | 5 |
| -53+38 | 12 | 14 | 3 | 6,5 | 5 |
| -38 | 54 | 74 | 95 | 65 | 85 |

3.3.2. Mineraloška analiza nemetalične mineralne komponente B.F.J.

Kvantitativna mineraloška analiza netretirane nemetalične mineralne komponente B.F.J. sa lokacije starog borskog flotacijskog jalovišta prikazana je u tabeli 5.

Tabela 5. Kvantitativna mineraloška analiza netretirane nemetalične mineralne komponente B.F.J.

| Minerali | Maseno učešće, % |
|--------------------|------------------|
| Pirit | 4,123 |
| Halkopirit | 0,124 |
| Pirotin | < 1 ppm |
| Rutil | 0,98 |
| Limonit | 0,234 |
| Silikatna jalovina | 95,23 |

3.4. Homogenizacija nemetalične mineralne komponente sa portland cementom

Novo modifikovano hidraulično vezivo sastoji se iz nemetalične mineralne komponente B.F.J. kao punioca i portland cementa kao aktivne supstance. Maseni odnos aktivne supstance i punioca iznosi 0,5:0,5 kada se komponente izražavaju u delovima jedinice. Homogenizacija obložene nemetalične mineralne komponente sa portland cementom vršena je u trajanju od 10 minuta u laboratorijskom mlinu sa metalnim kuglama na temperaturi 330 K. Ovakav postupak omogućava hidrofobizaciju hidrauličnog keramičkog vezivnog sredstva što je pogodno za skladištenje transportn i čuvanje veziva u natron vrećama. Prilikom upotrebe novog vezivnog sredstva potrebna je ukloniti hidrofobni sloj i omogućiti molekulima vode da kvase površinu praha. Mehaničkim mešanjem u vodi postiže se efekat hidrofilizacije praha, a masna kiselina poboljšava tiksotropiju nastalog sistema. Izvršena ispitivanja pokazuju da je hidraulična vezivna pasta najefikasnija kada je mehano-hemijska modifikacija ostvareno sa 1% masne kiseline.

3.5. Karakteristike hidrauličnog keramičkog veziva i normativi

Modifikovano hidraulično vezivo ispitivano je nakon vezivanja prema standardu za luke betone u građevinskoj industriji. Ustanovljeno je da novo modifikovano vezivo ima čvrstoću od 15 Mpa.

Normativi za proizvodnju jedne tone novog modifikovanog hidrauličnog veziva:

- modifikovana nemetalična mineralna komponenta B.F.J. 500 kg,
- portland cement 500 kg,
- stearinska kiselina 10 kg,
- voda 5 m³,
- električna energija 180KWh,
- radno vreme 10 časova

4. ZAKLJUČAK


Na osnovu dobijenih rezultata može se reći da se predloženi tehnološki proces može primeniti za preradu borske flotacijske jalovine odnosno njene nemetalične mineralne komponente. Faza mehano-hemijskog oblaganja nemetalične mineralne komponente dala je pozitivne efekte na domen upotrebe vezivnog sredstva.

Kombinacija navedenih tehnoloških operacija omogućava tretman nemetalične mineralne komponente B.F.J bez pratećih štetnih uticaja na životnu sredinu.

5. LITERATURA

- 1.M. Petrov at all, „Modification of Mineral Waste by Mechanical - Chemical Treatment“, Technika, YU ISSN 0040-2176, UDC: 62(062.2)(497.1), Belgrade, 2009. god.
- 2.V.I.Molčanov, T.S.Jusupov, Fizičeskie i himičeskie svojstva tonko-disoergovanih mineralov, Nedra 1981, Moskva, s. 65.
- 3.Dragica Minić, Ankica Antić-Jovanović, „ Fizička Hemija“, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Beograd 2005, s. 449.
- 4.Eduard Beer, „Priručnik za dimenzionisanje uređaja hemijske procesne industrije“, SKTH, Zagreb, 1985.

6 PRILOG



Slika 7. Šema bitno poboljšanog tehnološkog postupka prerade nemetalične mineralne komponente B.F.J.